

# 50 µm PP-Folie wieder abwischbare Haftnotizen mit elektrostatischer Aufladung

# FOLIOCONTACT

## Simply Notes 2.0

### Beschreibung:

Simply Notes 2.0, ist die zweite Generation Haftnotizen von Folio Contact.

Machen Sie Ihre Notizen auf Simply Notes 2.0 und hängen diese dann auf jeden beliebigen Hintergrund, bzw auf jede beliebige Oberfläche.

Ihre Notizen bleiben garantiert überall lange haften und dies ganz ohne Klebstoff, ohne Pins, ohne Magnete und ohne Klebeband. Jedes Blatt hält durch seine elektrostatische Aufladung auf nahezu allen Oberflächen.

Da Simply Notes 2.0 nicht beschichtet ist, hinterlässt das Medium auch keine Rückstände auf empfindlichen Oberflächen.

Die farbig bedruckte Seite kann mit Permanent-Markern und Kugelschreiber beschrieben werden. Auf der weißen Rückseite können Permanent- und Whiteboard-Marker benutzt werden. Die Whiteboard-Stifte können wieder abgewischt werden und die Notes dadurch bis zu zehn mal wiederverwendet werden. Außerdem können Bleistifte mit einer weichen Mine auch zum Schreiben verwendet werden.



### VERSION 2.0

 made in Germany

### Technische Daten:

Rohstoff: 100% Polypropylen

Farben: Gelb/Weiß

Beschreibbar: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern und Kugelschreiber. Permanent-Marker sind nicht wieder entferbar.

Dicke: 50µm

Größe: 100 x 200 mm

Menge: 100 Blatt pro Packung

Verwendung: Mindestens 10 x pro Blatt wiederverwendbar

Recyclingfähig: Ja

Entsorgung: Gelber Sack

Inhaltsstoffe: 100% PP

### Spezifikation:

Anforderung	Wert	Grenze	Einheit	Methode	Anforderung	Wert	Grenze	Einheit	Methode
Flächengewicht Gesamt	246	±12	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	Glanz 60°	>20	--	%	ISO 2813
Flächengewicht Liner	158	±7%	g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 536	Opazität ohne Liner	>85		%	2471
Dicke Gesamt	256	±15	µm	ISO 534	Farbe (D50 2°), L*	95		--	DIN ISO 13655, X-Rite 528
Dicke Liner	150	±9%	µm	DIN EN 20534	a*	0,1	Delta E<3,0	--	DIN ISO 13655, X-Rite 528
Biegefestigkeit md	717	±20%	mN	ISO 4293; L&W (15°/10mm)	b*	-3,8		--	DIN ISO 13655, X-Rite 528
Biegefestigkeit cd	660	±20%	mN	ISO 4293; L&W (15°/10mm)	CIE Weiße (D65/10°)	113	±10	--	ISO 11475, PTA 40600
Trennkraft	30-100		cN/50mm	FTM 3	Verklebetemperatur	15-45°C			
Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre nach Auslieferung, originalverpackt bei Lagerung unter 35-65 % r.F. und bei 10-30°C								

Die Vervielfältigung oder auch nur auszugsweise Verwendung dieser Informationen in elektronischer oder gedruckter Form ist nur mit schriftlicher Genehmigung und unter Quellenangabe gestattet.  
NOPAR international GmbH



# NOPAR INTERNATIONAL

NOPAR International GmbH  
Ladestraße 3-3a  
28197 Bremen/Germany  
Phone: +49 421 5208146 0  
Fax: +49 421 5208146 9  
Mail: info@nopar-international.com  
Web: www.nopar-international.com

Sämtliche Informationen basieren auf bestem Wissen von NOPAR International GmbH und deren Lieferanten. Diese Information entlastet den Verarbeiter nicht aus seiner Verpflichtung, was die richtige Anwendung des Produktes betrifft. Der Inhalt basiert auf dem technischen Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen unterliegen der fortwährenden Anpassung.

Veröffentlicht im März 2018